

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบน้ำหนักต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ไม้

Table 15 Weight and Volume of Wood Products

ชนิด	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Lilogrammes per cubic metre			ลูกบาศก์เมตรต่อเมตริกตัน cubic metres per metricton			Products
	ไม้ทั่วไป	ไม้สน	ไม้อื่น ๆ นอกจากไม้สน	ไม้ทั่วไป	ไม้สน	ไม้อื่น ๆ นอกจากไม้สน	
	General	Coniferous	Non-coniferous	General	Coniferous	Non-coniferous	
ฟืน รวมไม้ที่ใช้ทำถ่าน	725	625	750	1.38	1.60	1.33	Fuelwood including Wood for charcoal
ถ่านไม้	167						Wood Charcoal
ไม้ซุงและไม้ซุงเพื่อทำไม้บาง							Sawlogs and Veneer Logs
- ไม้เขตร้อน			730			1.37	- Tropical
- อื่นๆ		700	800		1.43	1.25	- Other
ไม้ทำเยื่อกระดาษ	675	650	750	1.48	1.54	1.33	Pulpwood , Round and Split
ไม้ซุงเพื่อการอุตสาหกรรมอื่น ๆ	750	700	800	1.33	1.43	1.25	Other Industrial Roundwood
ไม้แปรรูป		550	700		1.82	1.43	Sawnwood
ไม้บาง	750			1.33			Veneer Sheets
ไม้ฉัด	650			1.54			Plywood
แผ่นชิ้นไม้ฉัด	650			1.54			Particle Board
แผ่นใยไม้ฉัด							- Fibreboard
- ฮาร์ดบอร์ด	950			1.053			- Hardboard
- ความหนาแน่นปานกลาง				2			Medium Density Fibreboard (MDF)
- อื่นๆ	250			4.00			- Insulating board

ที่มา : รายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

Source : FAO Yearbook of Forest Products