

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบน้ำหนักต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ไม้

Table 15 Weight and Volume of Wood Products

ชนิด	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร			ลูกบาศก์เมตรต่อเมตริกตัน			Products
	Lilogrammes per cubic metre			cubic metres per metricton			
	ไม้ทั่วไป	ไม้สน	ไม้อื่นๆ นอกจากไม้สน	ไม้ทั่วไป	ไม้สน	ไม้อื่นๆ นอกจากไม้สน	
General	Coniferous	Non-coniferous	General	Coniferous	Non-coniferous		
ฟืน รวมไม้ที่ใช้ทำถ่าน	725	625	750	1.38	1.60	1.33	Fuelwood including Wood for charcoal
ถ่านไม้	167						Wood Charcoal
ไม้ซุงและไม้ซุงเพื่อทำไม้บาง							Sawlogs and Veneer Logs
- ไม้เขตร้อน			730			1.37	- Tropical
- อื่นๆ		700	800		1.43	1.25	- Other
ไม้ทำเยื่อกระดาษ	675	650	750	1.48	1.54	1.33	Pulpwood , Round and Split
ไม้ซุงเพื่อการอุตสาหกรรมอื่นๆ	750	700	800	1.33	1.43	1.25	Other Industrial Roundwood
ไม้แปรรูป		550	700		1.82	1.43	Sawnwood
ไม้บาง	750			1.33			Veneer Sheets
ไม้อัด	650			1.54			Plywood
แผ่นชิ้นไม้อัด	650			1.54			Particle Board
แผ่นใยไม้อัด							- Fibreboard
- ฮาร์ดบอร์ด	950			1.053			- Hardboard
- ความหนาแน่นปานกลาง				2			Medium Density Fibreboard (MDF)
- อื่นๆ	250			4.00			- Insulating board

ที่มา : รายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

Source : FAO Yearbook of Forest Products