

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบน้ำหนักต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ไม้

Table 15 Weight and Volume of Wood Products

ชนิด	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร kilogrammes per cubic metre			ลูกบาศก์เมตรต่อเมตริกตัน cubic metres per metricton			Products
	ไม้ทั่วไป	ไม้สน	ไม้อื่นๆ นอกจากไม้สน	ไม้ทั่วไป	ไม้สน	ไม้อื่นๆ นอกจากไม้สน	
	General	Coniferous	Non-coniferous	General	Coniferous	Non-coniferous	
ฟืน	725	625	750	1.38	1.6	1.33	Fuelwood
ถ่าน	167						Charcoal
ไม้ซุงและไม้ซุงเพื่อทำไม้บาง							Sawlogs and Veneer Logs
- ไม้เขตร้อน			730			1.37	- Tropical
- อื่นๆ		700	800		1.43	1.25	- Other
ไม้ค้ำยัน	725	700	800	1.38	1.43	1.25	Pitprops
ไม้ทำเยื่อกระดาษ	675	650	750	1.48	1.54	1.33	Pulpwood
ไม้ซุงเพื่อการอุตสาหกรรมอื่นๆ	750	700	800	1.33	1.43	1.25	Other Industrial Roundwood
ไม้แปรรูป		550	700		1.82	1.43	Sawnwood
ไม้หมอนรถไฟ	780			1.28			Sleepers
ไม้บาง	750			1.33			Veneer Sheets
ไม้อัด	650			1.54			Plywood
แผ่นชิ้นไม้อัด	650			1.54			Particle Board
แผ่นใยไม้อัด							Fibreboard
- ฮาร์ดบอร์ด	950			1.053			- Compressed (hard)
- อื่นๆ	250			4			- Non-compressed (insulation)

ที่มา :

Source : FAO Yearbook of Forest Products